

LIST TECHNICKÝCH ÚDAJOV

BLOKÁTOR FLÁKOV

1. Popis:

matný biely náter určený pre zablokovanie flákov od dymu, pere, vode, nikotíne a pod., na stenách a stropoch. Je vhodný na betón, omietky, tehlu alebo drevo. Vyrobený je na báze Newtonovej termoplastickej živice.

2. Vlastnosti:

Vysoká krycia schopnosť
Výborné blokovanie flákov
Dobrá odolnosť
Vynikajúca príľnavosť
Nezapácha
Jednoduchá aplikácia
Bez ťažkých kovov
Nežltne

3. Odporúčané použitie:

Prekrývanie flákov po dyme, nikotíne, pere, vode alebo vlhkosti

4. Vyhotovenie

Farba: Biela X101
Plechovky: 520 cm³/400 ml

5. Technická charakteristika:

Báza	Newtonova termoplastická živica
Pigmenty	Odolné na žiarenie
Rozpúšťadlá	Alifatické uhľovodíky
Hnacia látka	Uhľovodíky, bohaté na C3 a C4
Hustota	1,10 ± 0,02 g/cm ³
Viskozita	15 -18 sek. (Ford Cup č. 4, 20 °C)
Hmotnostné % tuhých látok	38,8 ± 5 % (teoretická hodnota)
VOC /prchavé organické zlúčeniny/	561 g/l
Lesk	< 5%
Výdatnosť:	400 ml: 2 m ² podľa podkladu
Doba schnutia pri 20 °C:	Na dotyk: 90 min. Celková: 120 min Na pretieranie: 10 min.
Teplota pre aplikáciu	od 10 do 35 °C
Odolnosť farby voči teplu	Odporúčaná do 100 °C
Horľavosť	Extrémne horľavý
Tlak:	3-4 bary pri 20 °C / 6-7 barov pri 50 °C
Čistenie	Čistiace rozpúšťadlo v spreji
Životnosť produktu	> 3 roky

6. Pokyny

Povrch, ktorý sa má natrieť, musí byť čistý, suchý a bez akýchkoľvek znečisťujúcich látok.

Poriadne traste plechovkou 1 minútu po tom, ako budete počuť štrkanie guľôčok. Striekajte zo vzdialenosti 25 až 30 cm aplikovaním tenkých, rýchlych vrstiev krížom-krážom. Medzi vrstvami nechajte náter niekoľko minút schnúť. Odporúčame aplikovať dve tenké vrstvy namiesto jednej hrubej, aby sa dosiahla rovnomerná vrstva a nedochádzalo k odkvapkávaniu náteru. Na konci aplikácie preklopte plechovku a striekajte, až kým nebude vychádzať len plyn.

7. Bezpečnosť

Aerosólová plechovka je vybavená príslušnými bezpečnostnými údajmi, ktoré sa musia dodržiavať. Pre ďalšie informácie si pozrite kartu bezpečnostných údajov.

Informácie uvedené v tomto liste technických údajov sú výsledkom výskumu vykonaného v našom laboratóriu ako aj praktických skúseností na základe aplikácií. Avšak vzhľadom na skutočnosť, že výrobky sa dosť často používajú v podmienkach mimo našu kontrolu, nemôžeme zaručiť dobré výsledky produktu, ak sa aplikácie nevykonávajú správne.



Polígono Industrial Empalme
C/ Empalme, 27
Tel. 977 67 76 05 Fax. 977 67 80 72
43712 LLORENÇ DEL PENEDÈS (Tarragona)
novasol@novasolspray.com

