

## LIST TECHNICKÝCH ÚDAJOV

### ZÁKLAD NA PLASTY

#### 1. Popis:

Bezfarebný základ pre väčšinu plastov. Zabezpečuje dokonalú priľnavosť finálneho náteru. Ideálny pre modely, automobilové časti a súčiastky (nárazníky, spojery, zrkadlá a pod.) Taktiež je vhodný pre plastový nábytok, hračky a doplnky.

#### 2. Vlastnosti:

Rýchle schnutie

Použitie vonku aj vo vnútri

Možnosť použitia akéhokoľvek vrchného náteru

Použiteľný na: ABS, Polyuretán (PUR), Polystyrén (PS), Polyamid (PA), Polypropylén (PP) a EPDM

Vysoká odolnosť

Jednoduchá aplikácia

#### 3. Odporúčané použitie:

Ideálny pre modely, automobilové časti a súčiastky (nárazníky, spojery, zrkadlá a pod.) Taktiež je vhodný pre plastový nábytok, hračky a doplnky.

#### 4. Vyhotovenie

Farba: bezfarebný

Plechovky: 520 cm<sup>3</sup>/400 ml

#### 5. Technická charakteristika:

Báza

špeciálne živice

Rozpúšťadlá

Acetáty

Hustota

0,72 ± 0,02 g/cm<sup>3</sup>

Viskozita

10-11 sek. (Ford Cup č. 4, 20 °C)

Hmotnostné % tuhých látok

0,5 ± 5 % (teoretická hodnota)

VOC /prchavé organické zlúčeniny/

722 ± 1 g/l

Lesk

< 5%

Výdatnosť:

400 ml: 3-4 m<sup>2</sup> podľa podkladu

Doba schnutia pri 20 °C:

Na dotyk: 10 – 15 min.

Na pretieranie: 10 - 15 min.

Teplota pre aplikáciu

od 10 do 35 °C

Odolnosť farby voči teplu

Odporúčaná do 100 °C

Horľavosť

Extrémne horľavý

Tlak:

4 bary pri 20 °C / 7 barov pri 50 °C

Čistenie

Čistiace rozpúšťadlo v spreji

Životnosť produktu

> 3 roky

## 6. Pokyny

Povrch, ktorý sa má natrieť, musí byť čistý, suchý a bez akýchkoľvek znečisťujúcich látok.

Poriadne traste plechovkou 1 minútu po tom, ako budete počuť štrkanie guľôčok. Striekajte zo vzdialenosti 25 až 30 cm aplikovaním tenkých, rýchlych vrstiev krížom-krážom. Medzi vrstvami nechajte náter niekoľko minút schnúť. Odporúčame aplikovať dve tenké vrstvy namiesto jednej hrubej, aby sa dosiahla rovnomerná vrstva a nedochádzalo k odkvapkávaniu náteru. Na konci aplikácie preklopte plechovku a striekajte, až kým nebude vychádzať len plyn.

## 7. Bezpečnosť

Aerosólová plechovka je vybavená príslušnými bezpečnostnými údajmi, ktoré sa musia dodržiavať. Pre ďalšie informácie si pozrite kartu bezpečnostných údajov.

Informácie uvedené v tomto liste technických údajov sú výsledkom výskumu vykonaného v našom laboratóriu ako aj praktických skúseností na základe aplikácií. Avšak vzhľadom na skutočnosť, že výrobky sa dosť často používajú v podmienkach mimo našu kontrolu, nemôžeme zaručiť dobré výsledky produktu, ak sa aplikácie nevykonávajú správne.



Polígono Industrial Empalme  
C/ Empalme, 27  
Tel. 977 67 76 05 Fax. 977 67 80 72  
43712 LLORENÇ DEL PENEDÈS (Tarragona)  
novasol@novasolspray.com

PLUS  
TECH