

LIST TECHNICKÝCH ÚDAJOV

PINTY PLUS CHALK FINISH VARNISH – bezfarebný lak

1. Popis:

je rýchloschnúci bezfarebný vodouriediteľný lak pre ochranu povrchov, ktoré sú upravené pomocou Pinty Plus Chalk Finish kriedovej farby v spreji. Je enviromentálne priaznivý a má zníženú toxicitu. Dodávaný je v matnom prevedení a nežltne.

2. Vlastnosti:

Vynikajúca priľnavosť

Nežltne

Jednoduchá aplikácia

Rýchle schnutie

Dobré brúsenie

Nízky zápach

3. Odporúčané použitie:

Vhodné pre použitie vo vnútornom i vonkajšom prostredí. Použiteľné na akomkoľvek povrchu vrátane penového polystyrénu. Odporúča sa pre ochranu všetkých typov povrchov: drevo, kov, kartón, kameň, keramiku a množstvo plastov. Ideálne pre hobby, priemysel, automobilový priemysel, inštalatárske práce

4. Vyhotovenie:

Farby: bezfarebný

Balenie: 520 cm³/400 ml

5. Technická charakteristika:

Báza	vodou-riediteľná akrylová živica
Rozpúšťadlá	voda, alkohol
Hnacia látka	DME
Hustota	0,95 ± 0,01 g/cm ³ (v závislosti od farby)
Viskozita	12-13 sek. (Ford Cup č. 4, 20 °C)
Obsah sušiny hmotnostne v %	9 % (teoretická hodnota)
VOC /prchavé organické zlúčeniny/	685 g/l (teoretická hodnota)
Lesk pri 60°	< 5%
Výdatnosť:	520/400 ml: 2 m ² podľa podkladu
Doba schnutia pri 20°C:	Na dotyk: 15 min. Na ďalšiu vrstvu: 1 hod. Úplne: 24 hod.
Teplota pre aplikáciu	od 10 do 35 °C
Odolnosť farby voči teplu	Odporúčaná až do 90 °C
Horľavosť	Extrémne horľavá
Tlak:	5 bary pri 20 °C 7,5 barov pri 50 °C
Čistenie	Voda do 15 min, neskôr alkohol
Životnosť produktu	> 3 roky

6. Pokyny:

Povrch, ktorý sa má natrieť, musí byť čistý, suchý a bez akýchkoľvek znečisťujúcich látok. Voľne držiace častice a staré nátery odstráňte kefou alebo brúsnym papierom. Poriadne traste plechovkou 2 minúty po tom, ako budete počuť hŕkanie guľôčok a striekajte zo vzdialenosti 25 až 30 cm v tenkých vrstvách krížovou technikou. Na konci aplikácie preklopte plechovku a striekajte, až kým nebude vychádzať len plyn. Nepoužívať na zapojené spotrebiče.

7. Bezpečnosť

Aerosólová plechovka je vybavená príslušnými bezpečnostnými údajmi, ktoré sa musia dodržiavať. Pre ďalšie informácie si pozrite kartu bezpečnostných údajov.

Informácie uvedené v tomto liste technických údajov sú výsledkom výskumu vykonaného v našom laboratóriu ako aj praktických skúseností na základe aplikácií. Avšak vzhľadom na skutočnosť, že výrobky sa dosť často používajú v podmienkach mimo našu kontrolu, nemôžeme zaručiť dobré výsledky produktu, ak sa aplikácie nevykonávajú správne.



Polígono Industrial Empalme
C/ Empalme, 27
Tel. 977 67 76 05 Fax. 977 67 80 72
43712 LLORENÇ DEL PENEDÈS (Tarragona)
novasol@novasolspray.com