

LIST TECHNICKÝCH ÚDAJOV

PINTY PLUS PRIMER CHALK FINISH – univerzálny základ biely

1. Popis:

je rýchloschnúci základ pre prípravu akéhokoľvek povrchu pred použitím Pinty Plus Chalk Finish kriedovej farby v spreji. Zvyšuje príľnavosť a ma antikorózne vlastnosti.

2. Vlastnosti:

Vynikajúca príľnavosť

Blokovanie fľakov

Odolnosť voči poveternostným vplyvom

Matný vzhľad

Jednoduchá aplikácia

Rýchle schnutie

Dobré brúsenie

Emisie v interiéri A+ (Vyhláška č.2011-321, z 23.marca 2011)



3. Odporúčané použitie:

Dodáva nielen potrebnú príľnavosť pre bezproblémové použitie Pinty Plus Chalk Finish kriedovej farby, ale ochraňuje povrch pre koróziou a blokuje fľaky. Je určený pre drevo, plasty, melamín, lamináty, kovy, omietky, terracota alebo iné pórovité materiály.

4. Vyhotovenie:

Farby: matná biela

Balenie: 520 cm³/400 ml

5. Technická charakteristika:

Báza

alkydová modifikovaná živica

Pigmenty

titánová beloba

Rozpúšťadlá

arómaty

Hnacia látka

uhlíkovodíky bohaté na C3 a C4

Hustota

1,15 ± 0,02 g/cm³

Viskozita

18-20 sek. (Ford Cup č. 4, 20 °C)

Obsah sušiny hmotnostne v %

45 ± 2 % (teoretická hodnota)

VOC /prchavé organické zlúčeniny/

584 g/l

Lesk pri 60°

< 5%

Výdatnosť:

520/400 ml: 1,4-1,6 m² podľa podkladu

Doba schnutia pri 20°C:

Na dotyk: 30 min.

Celková: 60 min.

Na pretieranie: po 60 minútach

Teplota pre aplikáciu

od 10 do 35 °C

Odolnosť farby voči teplu

Odporúčaná až do 90 °C

Horľavosť

Extrémne horľavá

Tlak:

3-4 bary pri 20 °C

6-7 barov pri 50 °C

Čistenie

rozpúšťadlo

Životnosť produktu

> 3 roky

6. Pokyny:

Povrch, ktorý sa má natrieť, musí byť čistý, suchý a bez akýchkoľvek znečisťujúcich látok. Voľne držiace častice a staré nátery odstráňte drôtenou kefou alebo brúsnym papierom. Škrvy od tuku odstráňte rozpúšťadlom. Poriadne traste plechovkou 2 minúty po tom, ako budete počuť štrkanie guľôčok a striekajte zo vzdialenosti 25 až 30 cm v tenkých vrstvách krížovou technikou. Na konci aplikácie preklopte plechovku a striekajte, až kým nebude vychádzať len plyn. Nepoužívať na zapojené spotrebiče.

7. Bezpečnosť

Aerosólová plechovka je vybavená príslušnými bezpečnostnými údajmi, ktoré sa musia dodržiavať. Pre ďalšie informácie si pozrite kartu bezpečnostných údajov.

Informácie uvedené v tomto liste technických údajov sú výsledkom výskumu vykonaného v našom laboratóriu ako aj praktických skúseností na základe aplikácií. Avšak vzhľadom na skutočnosť, že výrobky sa dosť často používajú v podmienkach mimo našu kontrolu, nemôžeme zaručiť dobré výsledky produktu, ak sa aplikácie nevykonávajú správne.



Polígono Industrial Empalme
C/ Empalme, 27
Tel. 977 67 76 05 Fax. 977 67 80 72
43712 LLORENÇ DEL PENEDÈS (Tarragona)
novasol@novasolspray.com