ALLOVER TOP

HYDROFÓBNY OCHRANNÝ LAK PRE JEDNOZLOŽKOVÝ SYSTÉM ALLOVER

séria 896

POPIS

ALLOVER TOP je transparentná vodou riediteľná ochranná vrstva pre SYSTÉM ALLOVER s polomatným finálnym efektom.
Zaručuje vysokú odolnosť voči vode, horúcim a studeným kvapalinám a mnohým látkam, ktoré sa bežne používajú v obytnom a v reštauračnom sektore.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Vďaka svojim vlastnostiam predstavuje odpoveď na mnohé esteticko-výkonnostné potreby v obývacích izbách, kúpeľniach, kuchyniach, reštauráciách, pracovniach/kanceláriách, predvádzacích miestnostiach, priestoroch pre zdravie a pohodu a môže byť použitý aj na dekoráciu doplnkov bytového zariadenia.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Druh pojiva: silanizovaný akrylový kopolymér vo vodnej emulzii.
- Rozpúšťadlo: voda.
- Vzhľad: priehľadná kvapalina.
- Objemová hmotnosť podľa UNI EN ISO 28111-1: 1,06 ±0,05 kg/l.
- Odolnosť voči oteru TABER - brúsne kotúče CS17 1 000 g, 200 ot./min pri 7 g: < 30 mg
- Odolnosť povrchov voči studeným kvapalinám podľa EN 12720:2013: trieda B do 1 hodiny; dosiahnutá trieda podľa CEN/TS 16209:2022 C.
- Nariadenie CE 852/2004 v zhode so Systémom analýzy rizika a stanovení kritických kontrolných bodov (HACCP)
- Odolnosť koliesok kancelárskych stoličiek voči oteru podľa EN 425:2006: vhodný pre mäkké kolieska, špecifické pre parketové podlahy.
- Odolnosť povrchov voči vlhkému teplu podľa UNI EN 12721:2013: dosiahnutá trieda CEN/TS 16209:2022 B.
- Odolnosť povrchov voči suchému teplu podľa UNI EN 12722:2013: dosiahnutá trieda CEN/TS 16209:2022 C pri teplote 100 °C.
- Schnutie (pri 25 °C a 65% rel. vlhkosti): na dotyk v priebehu 30 minút; aplikácia ďalších náterov po 3 hodinách (variabilné v závislosti od podmienok prostredia a podkladu).

Povrch podlahy môže byť vystavený miernej premávke po 12 hodinách; úplná zaťažiteľnosť po 24 hodinách; úplné technické vlastnosti sú dosiahnuté po 5 dňoch.

Pre systémy ALLOVER.
- Klasifikácia Kvality vzduchu v miestnosti: A+.
- Certifikácia Indoor Air Comfort: číslo IAC-442-01-06-2023.
- Reakcia na oheň podľa EN 13501-1: trieda B fl s1;

vztiahnutá na spotrebu neprekračujúcu uvedenú hodnotu a aplikáciu na nehorľavý povrch.

PRÍPRAVA PODKLADU

Prečítajte si návod na pokladanie systému ALLOVER

NÁVOD NA POUŽITIE

Podmienky prostredia a podkladu:
Teplota prostredia: min. +10 °C / max. +35 °C
Relatívna vlhkosť prostredia: < 75%.
Teplota podkladu: min. +10 °C / max. +35 °C
Vlhkosť podkladu: < 4%.
- Náradie: štetka, vlnený valček s krátkym vlasom.
- Počet vrstiev: 2.
- Riedenie: s vodou na 0-15 %.
- Čistenie náradia: náradie je potrebné očistiť vodou ihneď po použití.
- Výdatnosť: 7-8 m2/l pri dvoch vrstvách.

Ohľadom podrobnejších informácií týkajúcich sa pokladania systémov („SMART“, „FLAT“, „FLAT Fast“) si prečítajte návod na pokladanie systému ALLOVER.
Ďalšie informácie o výkonnosti systému ALLOVER je možné vyžiadať od servisnej služby firmy San Marco.

ZAFARBENIE

Výrobok je k dispozícii v bezfarebnej verzii.
Výrobok nie je možné tónovať.

USKLADNENIE

Maximálna teplota skladovania: +35 °C
Minimálna teplota skladovania: +5 °C
Produkt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Medzná hodnota EÚ (podľa Smernice 2004/42/ES)
Kat. A/i: jednozložkové nátery (na vodnej báze): 140 g/l (2010)
Obsahuje maximálne: 140 g/l VOC

Používať produkt podľa platných hygienických a bezpečnostných noriem; popoužití neponechávať obaly roztrúsené po okolí, nechať zvyšky dobre vyschnúť a spracovať ich ako špeciálny odpad. Nezahadzovať zvyšky do kanalizácie, do vodných tokov alebo do okolia. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

HESLO TEXTU

- - -

Il SAN MARCO GROUP garantuje, že informácie uvedené v tomto technickom liste zodpovedajú najlepšej skúsenosti, technickým a vedeckým poznatkom, v každom prípade však nepreberá zodpovednosť za dosiahnutý výsledok, pretože podmienky pri aplikácii sú mimo kontrolu. Odporúča sa overiť vhodnosť a efektívnosť výrobku pri každom špecifickom prípade. Tento technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek list predchádzajúci +39 0418520527.