

LIST TECHNICKÝCH ÚDAJOV

PINTY PLUS ART Fixatív

1. Popis:

Transparentný a odolný akrylový lesklý lak určený pre umelecké a remeselné výrobky.

2. Vlastnosti:

Dobrá priľnavosť

Vynikajúca odolnosť

Nemení odtieň ani lesk

Rýchle schnutie

Zabraňuje sadaniu prachu a vlhkosti

Jednoduchá aplikácia

3. Odporúčané použitie:

Ideálny pre trvalé zafixovanie malieb uhlíkom, ceruzou, pastelkou, tušom alebo lepidlom. Vhodný pre ochranu fotografií, máp, kópií, keramiky a pod.

4. Vyhotovenie:

Farba: bezfarebná, lesklá

Balenie: 270 cm³/200 ml

5. Technická charakteristika:

Báza

Termoplastická akrylová živica

Pigmenty

Oxid titaničitý a fosfát zinku

Hnacia látka

DME

Hustota

1,05 ± 0,05 g/cm³

Viskozita

11-12 sec. (Typ pohára: Ford Cup č. 4, 20 °C)

Obsah sušiny hmotnostne v %

11,5 % (teoretická hodnota)

VOC /prchavé organické zlúčeniny/

708 g/l

Lesk

<10%

Výdatnosť:

270cc/200ml: 0,5 – 0,6 m², podľa nasiakavosti

Doba schnutia pri 20 °C:

Na dotyk: 10 min.

Celková: 20 minút

Na pretieranie: 10 min.

od 10 do 35 °C

Teplota pre aplikáciu

Odporúčaná do 100 °C

Odolnosť voči teplu

Horľavosť

Extrémne horľavá

Tlak:

4 bary pri 20 °C / 7-8 barov pri 50 °C

Čistenie

Čistiace rozpúšťadlo v spreji

Životnosť produktu

> 3 roky

6. Pokyny

Povrch, ktorý sa má natrieť, musí byť čistý, suchý a bez akýchkoľvek znečisťujúcich látok.

Poriadne traste plechovkou 1 minútu po tom, ako budete počuť štrkanie guľôčok. Striekajte zo vzdialenosti 25 až 30 cm aplikovaním tenkých, rýchlych vrstiev krížom-krážom. Medzi vrstvami nechajte náter niekoľko minút schnúť. Odporúčame aplikovať dve tenké vrstvy namiesto jednej hrubej, aby sa dosiahla rovnomerná vrstva a nedochádzalo k odkvapkávaniu náteru. Na konci aplikácie preklopte plechovku a striekajte, až kým nebude vychádzať len plyn.

7. Bezpečnosť

Aerosólová plechovka je vybavená príslušnými bezpečnostnými údajmi, ktoré sa musia dodržiavať. Pre ďalšie informácie si pozrite kartu bezpečnostných údajov.

Informácie uvedené v tomto liste technických údajov sú výsledkom výskumu vykonaného v našom laboratóriu ako aj praktických skúseností na základe aplikácií. Avšak vzhľadom na skutočnosť, že výrobky sa dosť často používajú v podmienkach mimo našu kontrolu, nemôžeme zaručiť dobré výsledky produktu, ak sa aplikácie nevykonávajú správne.



NOVASOL SPRAY S.A.

Polígono Industrial Empalme
C/ Empalme, 27

Tel. 977 67 76 05 Fax. 977 67 80 72

43712 LLORENÇ DEL PENEDÈS (Tarragona)

novasol@novasolspray.com

