

## LIST TECHNICKÝCH ÚDAJOV

### PINTY PLUS ART Remeselnický lak saténový

#### 1. Popis:

Transparentný a odolný akrylový lak so saténovým leskom. Ochrňuje povrchy ako omietka, sádra, drevo, celulóza, živice, kartón a pod. pred mechanickými vplyvmi a vlhkosťou.

#### 2. Vlastnosti:

Dobrá priľnavosť  
Saténový lesk a ochrana  
Vynikajúca priehľadnosť  
Odolnosť voči atmosférickým vplyvom  
Výborná tvrdosť a flexibilita  
Jednoduchá aplikácia  
Rýchle schnutie

#### 3. Odporúčané použitie:

Ideálny pre dekoráciu rôznych povrchov, u ktorých je požadovaný vysoký lesk. Vhodný pre použitie vnútri aj vonku.

#### 4. Vyhotovenie:

Farba: bezfarebný, saténový

Balenie: 520 cm<sup>3</sup>/400 ml

#### 5. Technická charakteristika:

Báza	Termoplastická akrylová živica
Riedidlá	Ketóny
Hnacia látka	Uhlíkovodíky bohaté na C3 a C4
Hustota	0,85 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>
Viskozita	12-13 sec. (Typ pohára: Ford Cup č. 4, 20 °C)
Obsah sušiny hmotnostne v %	15 % (teoretická hodnota)
VOC /prchavé organické zlúčeniny/	648 g/l
Lesk	40 %
Výdatnosť:	520cc/400ml: 2 m <sup>2</sup> , podľa nasiakavosti
Doba schnutia pri 20 °C:	Na dotyk: 15 min. Celková: 30 minút Na pretieranie: 15 min.
Teplota pre aplikáciu	od 10 do 35 °C
Odolnosť voči teplu	Odporúčaná do 100 °C
Horľavosť	Extrémne horľavá
Tlak:	3-4 bary pri 20 °C / 6-7 barov pri 50 °C
Čistenie	Čistiace rozpúšťadlo v spreji
Životnosť produktu	> 3 roky

## 6. Pokyny

Povrch, ktorý sa má natrieť, musí byť čistý, suchý a bez akýchkoľvek znečisťujúcich látok.

Poriadne traste plechovkou 1 minútu po tom, ako budete počuť štrkanie guľôčok. Striekajte zo vzdialenosti 25 až 30 cm aplikovaním tenkých, rýchlych vrstiev krížom-krážom. Medzi vrstvami nechajte náter niekoľko minút schnúť. Odporúčame aplikovať dve tenké vrstvy namiesto jednej hrubej, aby sa dosiahla rovnomerná vrstva a nedochádzalo k odkvapkávaniu náteru. Na konci aplikácie preklopte plechovku a striekajte, až kým nebude vychádzať len plyn.

## 7. Bezpečnosť

Aerosólová plechovka je vybavená príslušnými bezpečnostnými údajmi, ktoré sa musia dodržiavať. Pre ďalšie informácie si pozrite kartu bezpečnostných údajov.

Informácie uvedené v tomto liste technických údajov sú výsledkom výskumu vykonaného v našom laboratóriu ako aj praktických skúseností na základe aplikácií. Avšak vzhľadom na skutočnosť, že výrobky sa dosť často používajú v podmienkach mimo našu kontrolu, nemôžeme zaručiť dobré výsledky produktu, ak sa aplikácie nevykonávajú správne.



Polígono Industrial Empalme  
C/ Empalme, 27  
Tel. 977 67 76 05 Fax. 977 67 80 72  
43712 LLORENÇ DEL PENEDÈS (Tarragona)  
novasol@novasolspray.com