

POPIS	Epoxidová základná farba používaná ako základ pre dekoratívne efekty podláh a vlhkých priestorov DECORESINO.
ODTIEŇ	biely
PRÍPRAVA POVRCHU	Pred aplikáciou dekoratívneho efektu DECORESINO by mal byť povrch podkladu riadne pripravený.
BETONOVÉ POVRCHY	Betónový podklad by mal byť vyzretý po dobu najmenej 30 dní a vlhkosť by nemala prekročiť 4 %. Trieda betónového podkladu by nemala byť nižšia ako C20/25 (B25). Prípadné znečistenie a nečistoty je nutné odstrániť mechanicky.
Podklady na glazovaných dlaždiciach:	Očistite škáry drôtenou kefou a poriadne odmastíte ACETONOM.
PRÍPRAVA PRODUKTU	Zmiešajte zložku A so zložkou B a poriadne premiešajte ručne 5 minút alebo mechanicky 1 minútu. Nechajte 2 minúty odstáť a znovu poriadne prepláchnite. Neriediť. Výrobok je pripravený na použitie. Výrobok by mal byť použitý do 2 hodín od zmiešania!
APLIKÁCIA	Valčekom, štetcom.
TECHNICKÉ DÁTA	
Riedidlo:	Voda
Špecifická váha:	1.34 g/ml
Výťažnosť:	6 m ² / 1 L
Praktická výťažnosť:	Výťažnosť závisí od mnohých faktorov, ako je pórovitosť a drsnosť podkladu a straty materiálu počas aplikácie.
pH:	Priem. 9 (s prídavkom D.E.R.TM 3221 Epoxy Resin v pomere 4:1)
ČAS SCHNUTIE PRODUKTU	Pri teplote 20°C a 50% vzdušnej vlhkosti:
Suché na dotyk:	8 hodín po aplikácii
ČISTENIE NÁRADIA	Teplou vodou s mydlom
PODMIENKY APLIKÁCIE	Aplikačná teplota +10°C – +30°C. Minimálna teplota podkladu: +10°C. Maximálna teplota podkladu: +30°C. Vlhkosť podkladu by nemala prekročiť 4 %. Maximálna vlhkosť vzduchu: 75%. V prípade aplikácie na podklady s podlahovým vykurovaním je treba ich vopred vypnúť, min. 3 dni pred začatím aplikácie.
SKLADOVANIE A DOPRAVA	Skladujte v tesne uzavretom obale pri teplote +5°C – +25°C. Produkt je citlivý na mráz. Chráňte pred slnečným žiarením. Skladovateľnosť: 12 mesiacov od dátumu výroby v originálnom uzavretom obale (dátum výroby na obale).
BALENIE	0,5 lit a 1,0 lit
BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE	Všetky údaje o bezpečnosti produktu sú k dispozícii v karte bezpečnostných údajov.
VOC	A/g
POZNÁMKY	Pred použitím je potrebné produkt dôkladne mechanicky premiešať. Pri práci na plochách väčších, než je výťažnosť jedného balenia, je nutné zmiešať obsahy jednotlivých balení dohromady. Podmienky skladovania, prepravy a použitia, ako aj konečný výsledok sú mimo našej kontroly, a preto nemôžu predstavovať záruku v právnom zmysle. Vždy je potrebné dodržiavať zákonné ustanovenia a prípadné práva tretích osôb.
GARANCIE	zaručujeme, že produkty DECORESINO sú komerčnej kvality v súlade s deklarovanými štandardmi. Na produkty DECORESINO sa vzťahuje záruka za predpokladu, že sú používané v súlade s pokynmi obsiahnutými v Technickom liste produktu. Na produkty sa záruka nevzťahuje, pokiaľ nie sú používané v súlade s informáciami obsiahnutými v Technickom liste produktu. Zodpovednosť v rámci tejto záruky (ak sa ukáže, že výrobok je chybný) je obmedzená iba na výmenu výrobku alebo vrátenie kúpnej ceny výrobku. Táto záruka je platná po dobu jedného roka od zakúpenia produktu.
UPDATE DATE	03-10-2024