

LIST TECHNICKÝCH ÚDAJOV

PINTY PLUS Tabuľová farba v spreji

1. Popis:

Pinty plus Art&Craft tabuľová farba je matná rýchloschnúca syntetická farba. Umožňuje písanie kriedou a následné umytie povrchu vodou. Dodáva vysokú odolnosť povrchom vo vnútri aj vonku a má excelentnú príľnavosť na množstvo materiálov.

2. Vlastnosti:

vysoká príľnavosť
výborná krycia schopnosť
svetlostálosť
dobrá odolnosť voči poveternostným vplyvom
jednoduchá aplikácia
umožňuje kreslenie a písanie kriedou
nízky obsah emisií



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

informácia ohľadne množstva zdraviu škodlivých emisií v interiéri, v škále od A+ (veľmi nízke emisie) až po C (vysoké emisie)

3. Odporúčané použitie:

Určená pre použitie vnútri aj vonku, pre získanie povrchu školskej tabule na rôznych podkladoch ako steny alebo dvere.

4. Vyhotovenie:

Farba: čierna matná
Balenie: 520 cm³/400 ml

5. Technická charakteristika:

Báza	modifikovaná alkydová živica
Pigmenty	svetlostále pigmenty
Rozpúšťadlá	arómaty a ketóny
Hnacia látka	Uhl'ovodíky bohaté na C3 a C4
Hustota	0,98 ± 0,02 g/cm ³
Viskozita	18-20 sek. (Ford cup ø4mm / 20°C)
Obsah sušiny hmotnostne v %	33 ± 5 % (teoretická hodnota)
VOC	610 ± 10 g/l
Lesk pri 60°	<5
Výdatnosť	400 ml: 2m ² v závislosti od podkladu
Schnutie	Na dotyk: 1hod Úplne: 2hod Pre ďalšiu vrstvu: do 1 hod alebo po 48 hod.

Teplota pre aplikáciu	od 10 do 35 °C
Odolnosť farby voči teplu	Odporúčaná až do 90 °C
Horľavosť	Extrémne horľavá
Tlak:	3-4 bary pri 20 °C 6-7 barov pri 50 °C
Životnosť produktu	> 3 roky

6. Pokyny:

Poriadne traste plechovkou 2 minúty po tom, ako budete počuť štrkanie guľôčok a striekajte zo vzdialenosti 25 až 30 cm v tenkých vrstvách krížovou technikou. Medzi jednotlivými vrstvami počkajte pár minút. Pre dosiahnutie hladkého a rovnomerného povrchu nanášajte viac tenkých vrstiev, nie jednu hrubú. Na konci aplikácie preklopte plechovku a striekajte, až kým nebude vychádzať len plyn.

7. Bezpečnosť

Aerosólová plechovka je vybavená príslušnými bezpečnostnými údajmi, ktoré sa musia dodržiavať. Pre ďalšie informácie si pozrite kartu bezpečnostných údajov.

Informácie uvedené v tomto liste technických údajov sú výsledkom výskumu vykonaného v našom laboratóriu ako aj praktických skúseností na základe aplikácií. Avšak vzhľadom na skutočnosť, že výrobky sa dosť často používajú v podmienkach mimo našu kontrolu, nemôžeme zaručiť dobré výsledky produktu, ak sa aplikácie nevykonávajú správne.



Polígono Industrial Empalme
C/ Empalme, 27
Tel. 977 67 76 05 Fax. 977 67 80 72
43712 LLORENÇ DEL PENEDÈS (Tarragona)
novasol@novasolspray.com

