

LIST TECHNICKÝCH ÚDAJOV

PINTY PLUS EVOLUTION akrylový email matný

1. Popis:

je rýchloschnúci akrylový email pre s vysokým leskom. Poskytuje vysokú odolnosť vo vonkajšom prostredí a optimálnu priľnavosť na podkladových materiáloch širokého rozsahu.

2. Vlastnosti:

Vysoká krycia schopnosť a konečná úprava s vynikajúcim leskom

Dobré zachovanie farby a lesku

Vynikajúca odolnosť voči atmosférickým prvkom.

Veľmi dobrá priľnavosť

Veľmi jednoduchá aplikácia

Neobsahuje olovo ani chróm

3. Odporúčané použitie:

Vhodná na použitie v interiéroch aj exteriéroch. Odporúča sa na ochranu a dekoráciu podkladov akéhokoľvek druhu: kov, lepenka, kameň, keramika a mnoho druhov plastov. Ideálna pre kutilské práce, priemysel, automobily, inštalatérstvo ...

4. Vyhotovienie:

Farby: Biely RAL 9010 a čierny RAL 9005.

Plechovky: 270 cm³/200 ml

5. Technická charakteristika:

Báza

Termoplastická akrylová živica

Pigmenty

Vysoká stabilita pigmentov voči svetlu

Rozpúšťadlá

Aromatické zlúčeniny a ketóny

Hnacia látka

Uhlíkovodíky bohaté na C3 a C4

Hustota

0,98 ± 0,02 g/cm³ (v závislosti od farby)

Viskozita

16 – 18 seg. (Typ pohára: Ford Cup č. 4, 20 °C)

Hmotnostné % tuhých látok

28 ± 4 % (teoretická hodnota)

VOC /prchavé organické zlúčeniny/

620 ± 10 g/l (v závislosti od farby)

Lesk pri 60°

< 15

Výdatnosť:

270/200 ml: 1 m² podľa podkladu

Doba schnutia pri 20°C:

Na dotyk:

10 min.

Celková:

15 min.

Na pretieranie:

po 5 minútach

Teplota pre aplikáciu

od 10 do 35 °C

Odolnosť farby voči teplu

Odporúčaná až do 100 °C

Horľavosť

Extrémne horľavá

Tlak:

3-4 bary pri 20 °C

6-7 barov pri 50 °C

Čistenie

Čistiace rozpúšťadlo v spreji

Životnosť produktu

> 3 roky

6. Pokyny:

Povrch, ktorý sa má natrieť, musí byť čistý, suchý a bez akýchkoľvek znečisťujúcich látok. Voľne držiace častice a staré nátery odstráňte drôtenou kefou. Škrvny od tuku odstráňte rozpúšťadlom. Na plasty alebo pozinkovanú oceľ aplikujte špecifický základný náter pre zabezpečenie dokonalej priľnavosti.

Poriadne traste plechovkou 2 minúty po tom, ako budete počuť štrkanie guľôčok a striekajte zo vzdialenosti 25 až 30 cm v tenkých vrstvách krížovou technikou. Aby ste dosiahli rovnomernú konečnú úpravu a vyhli sa odkvapkávaniu farby, odporúča sa aplikovať dve tenké vrstvy namiesto jednej hrubej. Na konci aplikácie preklopte plechovku a striekajte, až kým nebude vychádzať len plyn.

7. Bezpečnosť

Aerosólová plechovka je vybavená príslušnými bezpečnostnými údajmi, ktoré sa musia dodržiavať. Pre ďalšie informácie si pozrite kartu bezpečnostných údajov.

Informácie uvedené v tomto liste technických údajov sú výsledkom výskumu vykonaného v našom laboratóriu ako aj praktických skúseností na základe aplikácií. Avšak vzhľadom na skutočnosť, že výrobky sa dosť často používajú v podmienkach mimo našu kontrolu, nemôžeme zaručiť dobré výsledky produktu, ak sa aplikácie nevykonávajú správne.



NOVASOL SPRAY S.A.

Polígono Industrial Empalme

C/ Empalme, 27

Tel. 977 67 76 05 Fax. 977 67 80 72

43712 LLORENÇ DEL PENEDÈS (Tarragona)

novasol@novasolspray.com

