

Quartz Primer white – Technický list

MagPaint Europe B.V.
Riezenweg 2
NL-7071 PR Uft



1 Popis:

Quartz Primer je biely kremičitý základ, na báze akrylovej živice, pripravený na použitie. Je ideálny pre spevnenie podkladu a zlepšenie príľnavosti magnetickej stierky Magnet Plaster. Vďaka drsnej štruktúre je možné stierku nanášať jednoducho a rýchlo.

2 Miesta použitia:

Quartz Primer môže byť použitý vo vnútri aj vonku na horšie nasiakavé a hladké povrchy. Je použiteľný na mnoho typov povrchov ako sádrové stierky, sádrokartón, tehlu, betón, drevo a drevené materiály. Môže byť nanášaný na staré nátery a plasty (treba odskúšať) a farebné kovy.

3 Pokyny pre aplikáciu:

Nepoužívať pri teplotách pod +5°C a/alebo relatívnej vlhkosti vyššej ako 80%. Pred použitím dobre premiešajte. Výrobok je pripravený na použitie. Aplikácia je možná štetcom, valčekom alebo striekaním. Pre hladké povrchy je ideálny valček s krátkym vlasom. Povrch je suchý na dotyk po 1 hod., pod 12 hod. je možné aplikovať ďalšiu vrstvu.

4 Povrch:

Podklad musí byť čistý, bez prachu, suchý, bez mastnoty a hladký. Musia sa odstrániť poškodené, zle príľnavé a odlupujúce sa vrstvy. Nové omietky a stierky je potrebné najskôr ošetriť vhodným základným náterom.

5 Spotreba:

Teoretická výdatnosť: 8-10 m² / L v závislosti od podkladu

6 Náradie

Mohérový valček s krátkym vlasom (parketový), (tip: odstráňte voľné vlasy pomocou maskovacej pásky)

7 Čistenie:

Okamžite po použití očistiť mydlom a saponátom.

8 Skladovanie:

Skladujte v chladnom a suchom priestore s dobrou ventiláciou v dobre uzavretom obale, mimo dosahu detí a zvierat. Nesmie zamrznúť. Po otvorení spotrebujte celý obsah. Výrobok je použiteľný minimálne 24 mesiacov od dátumu výroby.

9 VOC:

hraničná hodnota pre max. obsah prchavých organických zlúčenín (2004/42/EC, kat. jWB, 2010): 30 g/l (2010); obsah VOC vo výrobku pripravenom na použitie max. 1 g/l.

Quartz Primer white – Technický list

MagPaint Europe B.V.
Riezenweg 2
NL-7071 PR Ulf



10 Špecifikácia:

Lesk: mat

Farba: biela

Hustota: 1,36 g/ml

Teoretická výdatnosť: $\pm 6 \text{ m}^2 / \text{l}$ (jeden náter), $\pm 2 \text{ m}^2 / \text{l}$ (tri nátery)

Viskozita: pripravená na aplikáciu

VOC: hraničná hodnota pre max. obsah prchavých organických zlúčenín (2004/42/EC, kat. jWB, 2010): 30 g/l (2010); obsah VOC vo výrobku pripravenom na použitie max. 1 g/l.

Aplikácia: teplota materiálu a okolia musí byť vyššia ako $+5^\circ\text{C}$

Suchý na dotyk: 1 hod.

Medzináterový interval: 12 hod. pri 20°C a 65 % relatívnej vlhkosti.

Balenie: 1L, pre ďalšie balenia kontaktujte výrobcu.

Životnosť: Min 24 mesiacov, pri skladovaní v uzavretom originálnom obale v chladnom, tmavom a suchom priestore, pri teplote $5-35^\circ\text{C}$ / $40-75^\circ\text{F}$.

V SR dodáva:

PAINTHOUSE, s.r.o.

Turie 539

013 12 Turie

info@painthouse.sk, www.painthouse.sk

ŽIADNY / NÍZKY OBSAH PRCHAVÝCH LÁTKO
PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE V RÁMCI POŽIADAVIEK NA BEZPEČNOSŤ ARBO