

# BlackBoard Paint – Technický list

MagPaint Europe B.V.  
Riezenweg 2  
NL-7071 PR Uift



## 1 Popis:

Blackboard Paint je tabuľová farba na báze vody pre vnútorné použitie na stenách, drevených povrchoch a kove. Je popisovateľná bežnými typmi kried a kriedových markerov, okrem voskových (pasteliek). Ak je požadovaný aj magnetický efekt povrchu, je potrebné použiť ako podklad magnetickú farbu MagnetPaint alebo stierku MagnetPlaster od Magpaint. Blackboard Paint je dostupná v odtieňoch: limetková, ružová, sivá, čierna, zelená, modrá, červená a transparentná.

## 2 Miesta použitia:

Použiteľná v školách, kuchyniach, škôlkach a všade tam, kde je požadovaný kriedou popisovaný povrch. Povrch môže byť očistený mäkkou handričkou alebo prachovkou. Hrubšie zvyšky kriedy je možné odstrániť vlhkou handričkou.

## 3 Pokyny pre aplikáciu:

Pred použitím dobre premiešajte. Ak je to potrebné, zriedte farbu malým množstvom vody. Farbu nanášajte v dostatočnej hrúbke valčekom alebo štetcom. Používajte dostatočné osvetlenie, aby ste dosiahli rovnomerný nános. Po 3 dňoch je povrch pripravený na použitie. Tabuľa môže byť očistená vlhkou handričkou.

## 4 Povrch:

Podklad musí byť čistý, bez prachu, suchý, bez mastnoty a hladký. Musia sa odstrániť poškodené, zle prilnavé a odlupujúce sa vrstvy. Povrch vyhladte povrch a jednotlivé vrstvy farby brúsnym papierom so zrnitosťou 220 alebo brúsnou mriežkou s ekvivalentnou zrnitosťou. Nové omietky a stierky je potrebné najskôr ošetriť vhodným základným náterom.

## 5 Spotreba:

Teoretická spotreba: 10 m<sup>2</sup> / L (jeden náter)

## 6 Náradie

Mohérový valček s krátkym vlasom (parketový), penový valec, štetec. Bezvzduchové striekacie zariadenie. (tip: odstráňte voľné vlasy pomocou maskovacej pásky)

## 7 Čistenie:

Okamžite po použití očistite mydlom a saponátom.

## 8 Skladovanie:

Skladujte v chladnom a suchom priestore s dobrou ventiláciou v dobre uzavretom obale, mimo dosahu detí a zvierat. Nesmie zamrznúť. Po otvorení spotrebujte celý obsah. Výrobok je použiteľný minimálne 24 mesiacov od dátumu výroby.

## 9 VOC:

hraničná hodnota pre max. obsah prchavých organických zlúčenín (2004/42/EC, kat. dWB, 2010): 130 g/l (2010); obsah VOC vo výrobku pripravenom na použitie max. 0 g/l.

## BlackBoard Paint – Technický list

MagPaint Europe B.V.  
Riezenweg 2  
NL-7071 PR Uft



### 10 Špecifikácia:

**Lesk:** mat

**Farba:** limetková, ružová, modrá, čierny, červená, tmavo zelená, sivá, transparentná

**Hustota:** 1.18 gr./cm pre transparentnú a 1.20 (+/- 0.02) gr./cm<sup>3</sup> pre ostatné odtiene

**Hrúbka filmu:** 40 µm suchý film

**Teoretická výdatnosť:** ± 10 m<sup>2</sup> / l (jeden náter)

**Viskozita:** pripravená na aplikáciu, v prípade potreby je možné riedenie vodou do 3%

**VOC:** 0 g/l.

**Aplikácia:** Materiál a okolie musia mať teplotu v rozsahu 16-26°C / 60-80°F.

**Suchý na dotyk:** 30 min pri 20°C a 65 % relatívnej vlhkosti.

**Medzináterový interval:** 6 hod. pri 20°C a 65 % relatívnej vlhkosti.

**Pripravené na použitie:** po 72 hod. pri 20°C a 65 % relatívnej vlhkosti.

**Balenie:** 500, 1000ml dóza

**Životnosť:** Min 24 mesiacov, pri skladovaní v uzavretom originálnom obale v chladnom, tmavom a suchom priestore, pri teplote 5-35°C /40-75°F.

V SR dodáva:

**PAINTHOUSE, s.r.o.**

Turie 539

013 12 Turie

info@painthouse.sk, www.painthouse.sk

ŽIADNY / NÍZKY OBSAH PRCHAVÝCH LÁTOK  
PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE V RÁMCI POŽIADAVIEK NA BEZPEČNOSŤ ARBO