

Typ výrobku	AQUALUX LAZÚRA vodou riediteľný transparentný náter, ktorý slúži na ochranu a dekoráciu dreva. Vyrobený je na báze vysoko kvalitnej akrylovej živice, odolných pigmentov a prísad.
Popis	Výrobok je šetrný k životnému prostrediu, nie je toxický a je odolný voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu.
Riedenie	Čistá voda
Vzhľad	Hodvábny lesk
Odtieň	Vyrába sa v bezfarebnom prevedení a v týchto odtieňoch: biely, jedľa, buk, dub, borovica, smrekovec, mahagón, teak, zelená, oliva, orech, palisander, eben
Viskozita	35'' HRN EN ISO 2431:1999, 4mm pri 20°C
Výdatnosť	8 - 13 m ² / L pri jednom nátere, v závislosti od drsnosti podkladu
Hustota	1,03 – 1,06 kg/L
Schnutie	Suchý: 1-2 h pri 20 ° C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu; úplne suchý: 24 h.
Obsah VOC	VOC kategória a limitné hodnoty: A(d), 130 g / l (2010) Výrobok obsahuje max: 40 g / l
Použitie	AQUALUX LAZÚRA slúži na ochranu a dekoráciu všetkých druhov dreva vo vnútri aj vonku. Bezfarebná lazúra nie je vhodná ako samostatný náter pre exteriér. Odtiene AQUALUX lazúry je možné vzájomne miešať pre dosiahnutie želaného odtieňa. Pred aplikáciou AQUALUX lazúry odporúčame aplikáciu AQUALUX lazúrovej impregnácie, najmä vo vlhkých priestoroch a vonku. Po použití náradie umyť vodou.
Nanášanie	Pred použitím lazúru dokonale premiešať! Staré lazúrové nátery pred obnovovaním prebrúsiť a zbaviť prachu. Na suchý, čistý a odprášený povrch nanášame štetcom, valčekom alebo striekaním. Odporúča sa nanášať 2-3 vrstvy. Nasledujúca vrstva sa aplikuje po 1-2 hodinách, keď je predchádzajúca vrstva suchá. Kovové nenatreté časti je potrebné ochrániť AQUALUX základnou farbou na kov. Neodporúča sa aplikácia na priamom slnku a pri teplotách pod 10°C.
Skladovanie	Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25°C. Nesmie zamrznúť!
Interval medzi nátermi	Minimum: 2-3 hod. (T= +20°C, rel.vlhkosť = 65%)
Doba použitia	Min. 2 roky od dátumu výroby

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.





AQUALUX

lazúra

Predchádzajúci náter

AQUALUX lazúrová impregnácia

Poznámka

Výrobok spĺňa najprísnejšie kritériá na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia! Výrobok nie je horľavý. Nesmie zamrznúť!

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.

