

# AQUALUX

## základná farba na drevo

<b>Typ výrobku</b>	AQUALUX vodou riediteľný základný náter na všetky druhy dreva, na báze vysoko kvalitnej akrylovej živice, pigmentov a špeciálnych prísad. Nanáša sa pred aplikáciou AQUALUX emailu. Výrobok nie je toxický a je nehorľavý.
<b>Popis</b>	AQUALUX základná farba na drevo slúži ako základný náter na všetky druhy stavebno-stolárskych výrobkov, v systéme s Aqualux emailom.
<b>Riedenie</b>	Čistá voda
<b>Vzhľad</b>	mat
<b>Odtieň</b>	biely
<b>Viskozita</b>	2000-4000 mPa·s (podľa odtieňa) HRN EN ISO 2555:2008 pri 20°C
<b>Obsah pevných látok</b>	50-55% v závislosti od odtieňa
<b>Výdatnosť</b>	8 - 10 m <sup>2</sup> / L pri jednom nátere, v závislosti od drsnosti podkladu
<b>Hustota</b>	1,30 – 1,4 kg/L
<b>Schnutie</b>	Suchý: 1-2 h pri 20 ° C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu; úplne suchý: 5 h.
<b>Obsah VOC</b>	VOC kategória a limitné hodnoty: A(d), 130 g / l (2010) Výrobok obsahuje max: 40 g / l
<b>Použitie</b>	Pred aplikáciou základného náteru je potrebné z povrchu odstrániť nečistoty, masť, povrch prebrúsiť a odprášiť. Nanáša sa štetcom, striekaním alebo valčekom. Viskozita pre striekanie: 25-30'' ISO 2431:1999, 4mm pri 20°C. Pri aplikácii štetcom alebo valčekom riediť vodou s vodovodu. Neaplikovať pri teplotách pod 10°C a na prudkom slnku. Po použití náradie umyť vodou a obal dobre uzatvoriť.
<b>Hrúbka náterového filmu</b>	Odporúča sa aplikácia dvoch vrstiev v hrúbke suchého filmu min. 60µm
<b>Skladovanie</b>	Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25°C
<b>Interval medzi nátermi</b>	Minimum: 2-3 hod. (T= +20°C, rel.vlhkosť = 65%) Maximum: 1-2 týždne. Ak je táto doba prekročená, povrch je potrebné jemne prebrúsiť.
<b>Doba použitia</b>	Vid' obal

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.





# AQUALUX

## základná farba na drevo

**Vrchný náter**

AQUALUX email

**Poznámka**

Výrobok spĺňa najprísnejšie kritériá na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia! Výrobok nie je horľavý. Nesmie zamrznúť!

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.

