

# FINAL OMIETKA SILIKÓNOVÁ HLADENÁ 1,0; 1,5; 2,0; 2,5mm

<b>Typ výrobku</b>	Tenkovrstvá omietka vyrobená na báze silikónových pojív. Používa sa ako dekoratívna ochrana fasádnych povrchov a vnútorných stien. Je charakteristická hladenou štruktúrou. Je vodoodpudivá, má vysokú odolnosť proti poveternostným vplyvom a UV žiareniu. Obsahuje prísady proti rasti plesní a rias. Je súčasťou tepelno-izolačných systémov FINALIT, FINALIT S a FINALIT MV, testovaných podľa HRN EN 13499:2004 a HRN EN 13500:2004
<b>Popis</b>	Vyrába sa bielom odtieni. Pomocou Top Mix tónovacieho systému je možné pripraviť celú škálu odtieňov
<b>Riedenie</b>	Čistou vodou do 1%
<b>Schnutie</b>	Na dotyk 6 hodín za normálnych podmienok (T=20°C, relatívna vlhkosť 65%). Nutné chrániť 24 hod po aplikácii proti dažďu.
<b>Obsah pevných látok</b>	83 ±1 %
<b>Vzhľad</b>	Rovnomerná zrnitá štruktúra
<b>Tepelná vodivosť</b> $\lambda_{10, dry}$	0,76 W/mK
<b>Trieda paropriepustnosti</b>	Trieda 2, stredná paropriepustnosť
<b>Trieda nasiakavosti</b>	Trieda 3, nízka nasiakavosť
<b>Objemová hmotnosť</b>	1,7 ±0,05 kg/L
<b>Adhézia</b>	>0,3 MPa
<b>Použitie</b>	Používa sa pre rôzne druhy jemne zrnitých stavebných konštrukcií (štukové minerálne omietky, vláknenno-cementové, sádkokartonové a drevotrieskové dosky) a ako finálna vrstva pre tepelno-izolačné vrstvy. Podklad musí byť pevný, hladký, suchý a čistý. Teplota musí byť v rozmedzí +5 až +30°C. Aplikácia základného náteru FINAL GRUND UNI je nevyhnutná. Omietka sa aplikuje ručne nerezovým hladidlom alebo strojovo v hrúbke, čo najbližšej hrúbke zrna. Niekoľko minút po aplikácii je povrch potrebné vyhladiť plastovým hladidlom. Pri použití viacerých výrobných šarží, je potrebné tieto navzájom premiešať. Omietku nanášame 24 hod po aplikácii základu FINAL GRUND UNI.
<b>Výdatnosť</b>	NZg 1,0 mm 1,5kg / m <sup>2</sup> NZg 1,5 mm 2,5kg / m <sup>2</sup> NZg 2,0 mm 2,9kg / m <sup>2</sup> NZg 2,5 mm 3,6kg / m <sup>2</sup>

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.





# FINAL OMIETKA SILIKÓNOVÁ HLADENÁ 1,0; 1,5; 2,0; 2,5mm

---

**Skladovanie**

Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25°C

**Doba použitia**

Min. 1 rok od dátumu výroby

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.

