

<b>Typ výrobku</b>	FINALPLAST je tenkovrstvá omietka s hladenou štruktúrou, vyrobená na báze akrylového väziva. Používa sa na dekoráciu a ochranu fasádnych aj vnútorných povrchov, najčastejšie podmúroviok. Je umývateľná a odolná voči UV žiareniu a pôsobeniu atmosférických vplyvov.
<b>Popis</b>	Vyrába sa v 12 odtieňoch a v granulácií do 2mm.
<b>Riedenie</b>	Vodou do 1%
<b>Schnutie</b>	Na oter 6 hodín. Povrch je potrebné ochrániť 24 hodín po aplikácii pre zrážkami pri normálnych podmienkach (teplota 20°C, rel.vlhkosť do 65%)
<b>Obsah pevných látok</b>	80-85%
<b>Vzhľad</b>	Rovnomerne zaplnená zrnitá štruktúra
<b>Viskozita</b>	7000-11000 mPa.s podľa HRN EN ISO 2555:2008, pri 20°C
<b>Výdatnosť</b>	4,2 kg/m <sup>2</sup>
<b>Hustota</b>	1,75-1,80 kg/l
<b>Obsah VOC</b>	VOC kategória a hran.hodnota: A(c), 40g/l (2010), výrobok obsahuje max: 30 g/l
<b>Použitie</b>	<p>Používa sa na všetky typy pripravených stavebných povrchov: vápenno-cementové, cementové omietky, betón (starý min. 3 mesiace), sádrové, základné omietky tepelno-izolačných systémov, vlákenno-cementové, sádrokartónové a drevotrieskové dosky. Nie je vhodná pre čisté vápenné a tepelno-izolačné omietky.</p> <p>Podklad musí byť pevný, suchý, hladký a čistý, zbavený slabo držiacich častíc, trhlín, prachu, soli a mastnoty. Teplota vzduchu a podkladu pri aplikácii a schnutí musí byť vyššia ako +5°C a nižšia ako +30°C. 24hod. pred aplikáciou je potrebné povrch upraviť Fasavitgrund-om uni v odporúčanom odtieni (viď dole*). Fasavit plast je potrebné dobre premiešať miešadlom s pomalými otáčkami. Riedenie vodou do 1%.</p> <p>Omietka sa nanáša ručne, hladidlom s nehrdzavejúcej ocele, v hrúbke granulácie a následne sa zahladí vodorovnými pohybmi, kým nie sú zaplnené miesta medzi zrnami. Prácu je potrebné vykonať čo najrýchlejšie bez prerušenia, od jedného okraju po druhý. Nesmie sa nanášať pri vysokej relatívnej vlhkosti (&lt;80%), daždi, hmle a silnom vetre. Odporúča sa fasádu ochrániť sieťami pred priamym slnkom, vetrom a zrážkami.</p>

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.



# FINALPLAST

## mozaiková mramorová omietka

Odtieň Finalplastu	*odporučený odtieň Finalgrund
01	K33
02	K22
03	B23
04	B31
05	BIELY
06	H42
09	BIELY
11	BIELY
14	B31
19	BIELY
20	BIELY
22	B31

<b>Medzináterový interval</b>	Omietka sa nanáša 24 hod. po aplikácii základného náteru
<b>Skladovanie</b>	Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25°C. Nesmie zamrznúť!
<b>Doba použitia</b>	Min. 12 mes. od dátumu výroby
<b>Balenie</b>	25kg
<b>Upozornenie</b>	<p>V omietke sú použité prírodné suroviny, u ktorých môže dôjsť k odchýlkam v odtieni. Pri použití rôznych výrobných šarží je potrebné balenia homogenizovať, pre dosiahnutie rovnomerného odtieňa. Množstvo potrebné na jednu stavbu je potrebné objednať naraz.</p> <p>Nerovnomernosť odtieňa môže byť spôsobená aj nepriaznivými mikroklimatickými podmienkami pri aplikácii (vysoká vlhkosť, nízka teplota, silný vietor) alebo nerovnomernou nasiakavosťou podkladu. Uvedené príčiny nemôžu byť predmetom reklamácie.</p>

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.

