

KEMOLUX

antikorozijski email 2 v 1

Typ výrobku	KEMOLUX email 2v1 je antikorozijski na vzduhu zasychajući alkydový náter, odolný voči poveternostným vplyvom, olejom a slabším rozpúšťadlám.
Popis	Výrobok kombinuje najlepšie vlastnosti základných a finálnych náterov. Vďaka obsahu antikorozijských pigmentov je ho možné aplikovať priamo na skorodované povrchy bez použitia základného náteru
Riedenie	Riedi sa syntetickým riedidlom.
Vzhľad	Vysoký lesk / mat, podľa požiadavky klienta
Odtieň	Vzorkovnica Kemolux
Viskozita	160-180 "EN ISO 2431: 1999, 4 mm pri 20 °C
Obsah pevných látok	55 +/-2 % (objemovo) 60 – 70% (hmotnostne) – v závislosti od odtieňa
Výdatnosť	8-11 m ² / L pri jednom nátere, v závislosti od drsnosti podkladu
Hustota	1,0 – 1,2 kg/L
Schnutie	Suchý: 4-6 h pri 20 °C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu; úplne suchý: 24 h.
Obsah VOC	VOC kategória a limitné hodnoty: (I), 500 g / l (2010) Výrobok obsahuje max: 499 g / l
Použitie	KEMOLUX email 2v1 sa nanáša štetcom, striekaním, valčekom. Pred použitím dobre premiešať. Údaje pre Airless striekanie: Pravidelná kontrola filtra! Výstupný tlak: 15 MPa Tryska: 0,021 – 0,031" (0,53 – 0,79 mm) Uhol striekania: 30 – 80°
Skladovanie	Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25°C
Interval medzi nátermi	Minimum: 24 hod. (T= +20°C, rel.vlhkosť = 65%)

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.





KEMOLUX

antikorózný email 2 v 1

Hraničné atmosférické podmienky

Teplota okolia min. +5 °C
Relatívna vlhkosť max. 85%
Teplota podkladu min. 3 °C nad rosným bodom

Doba použitia

Min. 5 rokov od dátumu výroby

Poznámka

Výrobok spĺňa najprísnejšie kritériá na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia!

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.

