

Typ výrobku	KEMODUR S univerzálna rýchloschnúca základná farba je vyrobená na báze kombinácie modifikovanej alkydovej a fenolovej živice a antikoročných pigmentov. Má vynikajúcu príľnavosť na rôzne typy kovových povrchov a špičkové antikoročné a mechanické vlastnosti.
Popis	červená, sivá
Riedenie	Nitro riedidlo
Schnutie	Na dotyk: 20 min / 20°C a relatívnej vlhkosti do 65%. Pre manipuláciu: 20 min. Pre ďalšiu vrstvu: 30 min. Úplne vytvrdený: 16 hod.
Obsah pevných látok	61-63% hmotnostne, 25-30% objemovo
Vzhľad	matný
Viskozita	60-80'', podľa HRN EN ISO 2431:1999, 4mm
Výdatnosť	10-11 m ² / l, v jednej vrstve na hladký povrch a hrúbke 30µm
Hustota	1,6-1,8 kg/l
Obsah VOC	VOC kategória a hraničná hodnota: A(i), 500g/l (2010), výrobok obsahuje max: 420 g/l
Použitie	Používa sa ako základný náter pri ochrane kovových povrchov ako sú železo, oceľ, pozink, ale aj hliník a hliníkové zliatiny v kovospracujúcom a strojárskom priemysle. Na dobre pripravený podklad sa nanáša striekaním (riedenie na 30-35'' podľa HRN EN ISO 2431:1999, 4mm pri 20 °C). Následujúca vrstva (základná farba, vrchná farba) môže byť nanosená v rôznych intervaloch bez ohraničenia.
Skladovanie	Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25°C
Doba použitia	Min. 3 roky od dátumu výroby

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepšíh výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.

