

Typ výrobku	KEMOLUX lak na člny je bezfarebný, na vzduchu zasychajúci náter na báze alkydových živíc a prírodných olejov. Odporúčaný je na nové alebo už upravené drevené povrchy nad vodnou hladinou.
Popis	Bezfarebný lak na člny
Riedenie	Riedi sa syntetickým riedidlom.
Vzhľad	Vysoký lesk / mat
Odtieň	bezfarebný
Viskozita	lesklý 40-60" EN ISO 2431: 1999, 4 mm pri 20 °C matný 80-120" EN ISO 2431: 1999, 4 mm pri 20 °C
Obsah pevných látok	47%
Výdatnosť	9-11 m ² / L pri jednom nátere, pri hrúbke filmu 30 µm
Hustota	0,90 kg/L
Schnutie	Suchý: 8-12 h pri 20 ° C a 65% relatívnej vlhkosti vzduchu; úplne suchý: 24 h.
Obsah VOC	VOC kategória a limitné hodnoty: A(e), 400 g / l (2010) Výrobok obsahuje max: 399 g / l
Použitie	KEMOLUX lak na člny slúži ako vrchný náter na drevo. Nové drevo musí byť vopred impregnované ľanovou fermežou a dobre vybrúsené. Nanáša sa štetcom v dodávanej viskozite alebo striekaním pro viskozite 28-30'', podľa HRN EN ISO 2431: 1999, 4mm, v niekoľkých vstvách. Odporúčaný nános je 60 µm.
Skladovanie	Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25°C
Interval medzi nátermi	Minimum: 16 hod. (T= +20°C, rel.vlhkosť = 65%) Maximum: 2 týždne. Ak je táto doba prekročená, povrch je potrebné jemne prebrúsiť.
Doba použitia	Min. 5 rokov od dátumu výroby

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepšíh výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.

