

| | |
|-------------------------------|---|
| Typ výrobku | Disperzná vyrovnávací hmota pre jemné vyrovnávanie nerovností alebo trhlín na stenových povrchoch. |
| Popis | Používa sa pre rôzne podklady ako jemné minerálne a vlákno-cementové omietky, sadrokartón, drevotriekové dosky, betón (minimálne 1 mesiac starý) a sádrové stierky. |
| Riedenie | Riedi sa vodou. Farbu odporúčame pred pridaním vody premiešať. |
| Vzhľad | Hladký, matný |
| Obsah pevných látok | 62 ± 2% |
| Výdatnosť | 4-5 m ² / kg, v závislosti od drsnosti podkladu |
| Hustota | 1,55 ± 0,05 kg/L |
| Obsah VOC | VOC kategória a limitné hodnoty: (A), 30g / L (2010); produkt obsahuje: max. 30g / L |
| Použitie | <p>Podklad musí byť suchý, pevný, čistý, bez flakov a mastnoty. Odporúča sa, aby všetky substráty vopred impregnované SIMPRA impregnáciou, zriadenou v pomere 1: 1 s vodou. Premium Glet je možné aplikovať po 6 hodinách po impregnácii substrátu za normálnych podmienok teploty a relatívnej vlhkosti (T = 20 ° C, relatívna vlhkosť = 65%). Premium Glet sa aplikuje v dvoch vrstvách ručne alebo strojom. Druhú vrstvu je možné aplikovať až po zaschnutí prvej. Hrúbka každej vrstvy by mala byť 1-2 mm a celková hrúbka dvoch vrstiev povlaku asi 3 mm.</p> <p>Ručná aplikácia: pred použitím je výrobok dôležité premiešať. Potom sa nanáša nerezovým hladidlom. Po zaschnutí prvej vrstvy je možné naniesť druhú. Po úplnom vyschnutí je možné povrch brúsiť jemným brúsnym papierom (strojný alebo ručné brúsenie papierom č.220). Nakoniec povrch zbavte prachu.</p> <p>Aplikácia strojom: Pokiaľ je to nutné, nariedte pred použitím stroja až s 3 % vody a dobre premiešajte. Tmel nanášajte rovnomerne na celý povrch a okamžite vyhladte nerezovým hladidlom. Aplikujte v dvoch vrstvách.</p> <p>Počas aplikácie by sa teplota vzduchu a povrchu nemala pohybovať pod +5°C alebo nad 35°C, relatívna vlhkosť vzduchu nesmie prekročiť 80 %.</p> <p>Disperzné nátery je možné aplikovať až po úplnom vyschnutí.</p> |
| Skladovanie | Skladujeme na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25°C |
| Interval medzi nátermi | 6-10 hodín (T = 20 ° C, rel L. = 65%). |

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.





PREMIUM GLET

Doba použitia

Min. 1,5 roka od dátumu výroby

Poznámka

Výrobok spĺňa najprísnejšie kritériá na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia! Výrobok nie je horľavý. Nesmie zamrznúť!

Výrobca si vyhradzuje právo na neskoršie zmeny. Pre akékoľvek ďalšie zmeny sa prosím obráťte na naše technické oddelenie. Technické informácie sú uvedené bez záväzku zo strany výrobcu, pre dosiahnutie čo možno najlepších výsledkov pri práci s výrobkami CHROMOS-SVJETLOST.

