

Typ výrobku	SIMPRA SILIKON impregnácia je základný náter na báze vodnej emulzie silikónových živíc.
Vzhľad	Bezfarebný, matný alebo polomatný
Riedenie	Čistá voda
Vzhľad	Hladký, matný
Obsah pevných látok	9%
Výdatnosť	10 m ² / L neriedeného výrobku, v závislosti od drsnosti a nasiakavosti podkladu
Hustota	0,99 – 1,03 kg/L
Obsah VOC	VOC kategória a limitné hodnoty: A (h), 30g / L (2010); produkt obsahuje: max. 1 g / L
Použitie	<p>SIMPRA SILIKON impregnácia sa používa na zníženie nasiakavosti minerálnych povrchov a zároveň ich spevnenie, pred aplikáciou silikónovej farby. Vytvára hydrofóbny povrch a je vhodná pre všetky typy minerálnych povrchov (vápenné, vápenno- cementové, betón, sádro-kartón, vlákenno-cementové dosky). Nie je vhodná pre kameň, drevo, plasty a veľké vodorovné povrchy.</p> <p>SIMPRA SILIKON impregnácia sa riedi vodou v pomere 1:1. Pred aplikáciou je potrebné zmes dobre premiešať. Nesmie vytvoriť lesklý povrch. Nesmie sa pridávať do farby. Nanáša sa v jednej vrstve štetcom alebo valčekom. Je nevyhnutné dokonalé zakrytie okien, dverí alebo výkladov. Impregnácia schne 4-6 hodín, v závislosti od podmienok. Povrch je potrebné ochrániť 24 hod. pred zrážkami. Impregnáciu je potrebné aplikovať do 24 hod. od nariadenia. Následnú vrstvu farby je potrebné naniesť do 1 týždňa od aplikácie impregnácie.</p>
Skladovanie	Skladovať na suchom a dobre vetranom mieste, mimo dosahu slnečného žiarenia, pri teplote 5 – 25°C
Interval medzi nátermi	6-10 hod. (T= +20°C, rel.vlhkosť = 65%)
Doba použitia	Min. 1 rok od dátumu výroby
Poznámka	SIMPRA SILIKON impregnácia nie je horľavá. Nesmie zamrznúť! Chrániť pred slnkom!