

Resinence
66 chemin des Collinons,
45700 Mormant-sur-Vernisson, Francúzsko

1 Popis:

BETONFINISH INDOOR tesniaci lak je epoxidová živica na vodnej báze. Je k dispozícii v 3 variantoch: matná, pololesklá a lesklá. Môže sa aplikovať na všetky steny, podlahy, pracovné dosky a nábytok. Lak je testovaný pre styk s potravinami (kontakt s potravinami je neškodný). Chráni povrch, je vodotesný a odolný proti poškrabaniu a teplu.

2 Miesta použitia:

- Ochranný náter pre stierku BETONCOATING
- Ochranný náter pre rôzne minerálne povrchy

3 Pokyny pre aplikáciu:**1.KROK**

1. Nalejte celý obsah nádoby A do veľkého obalu a produkt opatrne premiešajte čistou špachtľou, kým nevznikne homogénna tekutina.

2. Pridajte celý obsah nádoby B

3. Vzniknutú zmes miešajte čistou špachtľou po dobu 5 minút. Dbajte na to aby na dne a stenách nezostali nepremiešané zložky.

4. Pred aplikáciou nechajte vzniknutú hmotu 5 minút odstáť.

DÔLEŽITÉ !!

Doba spracovateľnosti výslednej hmoty je cca 1,5 hodiny pri 20 ° C. Po uplynutí tejto doby je tesniaci lak nepoužiteľný a nesmie byť použitý, pretože hmotu stratí svoje vlastnosti.

2.KROK

Tesniaci lak môže byť aplikovaný:

- 24 hodín po aplikácii BETONCOATING
- 48 hodín po aplikácii iných minerálnych látok

UPOZORNENIE:

Presvedčte sa, že podklad je dokonale suchý. Akákoľvek zvyšková vlhkosť zabráni dobrému príľnutiu tesniaceho laku k podkladu a k jeho odlupovaniu.

Podmienky použitia vo vnútorných priestoroch: teplota nad 10 ° C

1. Pre prípravu povrchu aplikujte jednu vrstvu plniča BETONSEALER COAT maliarskym valčekom.

2. Nechajte povrch zaschnúť 4 hodiny pred aplikáciou ďalšej vrstvy

3. Aplikujte tesniaci lak Betonfinish podľa vášho výberu (matný, polomatný alebo lesklý) lakovacím flockovým valčekom v jednej alebo v dvoch vrstvách (na namáhané plochy alebo do vlhkého prostredia sú odporúčané dve vrstvy).

UPOZORNENIE: tesniaci lak je po aplikácii biely a po uschnutí sa stáva priehľadným

Kompletne suchý je po 24 hodinách

Plne vytvrdený po 7 dňoch (počas doby tvrdnutia sa odporúča používať natreté plochy veľmi opatrne)

Resinence
66 chemin des Collinons,
45700 Mormant-sur-Vernisson, Francúzsko

4 Spotreba:

BETONFINISH INDOOR je k dispozícii v nasledujúcich obaloch:

0,3L na +/- 3m²

Výdatnosť sa môže líšiť v závislosti od podkladu

Testy výdatnosti boli vykonané pri izbovej teplote 20 ° C

5 Náradie

- Rukavice
- Betonfinish INDOOR
- Lakovací flockový valček
- Čistá špachtľa alebo drevené miešadlo

6 Čistenie:

Okamžite po použití očistiť mydlom a saponátom.

7 Skladovanie:

Skladujte v chladnom a suchom priestore s dobrou ventiláciou v dobre uzavretom obale, mimo dosahu detí a zvierat. Nesmie zamrznúť. Po otvorení spotrebujte celý obsah. Výrobok je použiteľný do dátumu, ktorý je vyznačený na obale

8 VOC:

kategória A+

9 Špecifikácia:

Lesk: mat, satén, lesk

Farba: viď vzorkovnica BETONFINISH Indoor

Teoretická výdatnosť: ± 10 m² / L (jedna vrstva)

Viskozita: pripravená na aplikáciu

VOC: A+

Aplikácia: Materiál a okolie musia mať teplotu v rozsahu 16-26°C

Suché na dotyk: 3 hodiny

Doba schnutia medzi vrstvami: 4 hodín

Doba schnutia: 24 hodín

Úplne vytvrdnuté: 7 dní

Balenie: 0,3L dóza

Životnosť zmesi: 1,5 hod.

V SR dodáva:

PAINTHOUSE, s.r.o.

Turie 539

013 12 Turie

info@painthouse.sk, www.painthouse.sk