

Resinence
66 chemin des Collinons,
45700 Mormant-sur-Vernisson, Francúzsko

1 Popis:

COVERUP je dvojsložková farebná interiérová obnovovacia živica použiteľná na mnoho materiálov. Bez základu je ideálny na dekoráciu interiéru a renováciu podláh, stien, pracovných dosiek, kúpeľňových obkladov, nábytku a pod. Po použití povrchovej úpravy COVERUP FINISH INDOOR alebo COVERUP FINISH OUTDOOR zaručuje úplnú hydroizoláciu materiálu a dlhotrvajúcu ochranu.

2 Miesta použitia:

COVERUP sa aplikuje v interiéri na:

- Rôzne súdržné, čisté, suché povrchy bez mastnoty
- Steny, podlahy, nábytok, pracovné dosky a sanitárne predmety
- Dlaždice, obklady, kamenina, smalt a kovy
- Prírodné alebo farebné omietky, cement a betón (vyzretý po dobu najmenej 2 mesiacov)
- Prírodné drevo (bez mastnoty), drevotrieska, laminát, kov, hliník, nehrdzavejúca oceľ

Nie je vhodné pre:

- Vápenné farby, tropické drevo s olejmi napr. Teak
- Mäkké podlahy ako linoleum
- Silikón a plasty

3 Pokyny pre aplikáciu:

1. Nalejte celý obsah nádoby A (farebná živica) do dodanej miešacej nádoby a dobre premiešajte čistou špachtľou alebo miešadlom kým nezískate tekutú a homogénnu hmotu
2. Pridajte obsah plechovky B (tužidlo) a znovu miešajte, kým nie je zmes homogénna
3. Miešajte po dobu 5 minút. Nezabudnite zoškrabať zložky zo stien a poriadne premiešajte obe zložky u na dne nádoby. Obe zložky musia byť poriadne premiešané.
4. Pred aplikáciou nechajte hmotu 5 minút odpočívať

Pokiaľ máte natierať malé plochy, zmiešajte len to čo potrebujete napr. 100ml je dostačujúca pre plochu 1m² a zmiešajte 50% zložky A (50ml) a 50% zložky B (50ml).

Odporúčaná teplota pri príprave a spracovaní COVERUP je medzi 14 ° C a 25 ° C.

Poznámka pre metalické odtiene: aby sa predišlo stopám po valčeku, mali by väčšie plochy ako 1m² striekané striekacou pištoľou (tlak najmenej 8 barov)

Resinence
66 chemin des Collinons,
45700 Mormant-sur-Vernisson, Francúzsko

4 Povrch:

1. Pre lepšiu príľnavosť náteru povrch obrúste jemným brúsnym papierom č.240. Potom prach vysajte a očistite poriadne povrch
2. Povrch odmastite acetónom
 - Všetky kovania musí byť odstránená pred aplikáciou farby na pracovnej dosky a sanitárne predmety. Aby bol povrch vodotesný, musí byť všade natretý.
 - Dlaždice, obklady a rôzne dosky musia byť pred použitím COVERUP úplne očistené acetónom. Škály by mali byť vyčistené kovovým kefou.
 - Pred aplikáciou vyrovnávanie hmoty musí byť betón zaschnutá po dobu najmenej dvoch mesiacov.
 - Nepoužívajte podlahové čistiace prostriedky, mydlá alebo technický benzín, pretože tieto výrobky môžu zanechávať neviditeľnú a mastnú vrstvu, ktorá časom poškodzuje príľnavosť farby.

5 Spotreba:

COVERUP je k dispozícii v nasledujúcich obaloch:

0,25lit na +/- 2,5m²

0,5lit na +/- 5m² (niektoré odtiene sú k dispozícii iba v obale 0,25lit)

Výdatnosť sa môže líšiť v závislosti od podkladu

Testy výdatnosti boli vykonané pri izbovej teplote 20 ° C

6 Nádrie

- flockový lakovací valček 65mm alebo 110mm
- 1x čistá špachtľa
- 1 x pár ochranných rukavíc, čisté topánky a sieťku na vlas / čiapku

7 Čistenie:

Okamžite po použití očistiť mydlom a saponátom.

8 Skladovanie:

Składujte v chladnom a suchom priestore s dobrou ventiláciou v dobre uzavretom obale, mimo dosahu detí a zvierat. Nesmie zamrznúť. Po otvorení spotrebujte celý obsah. Výrobok je použiteľný do dátumu, ktorý je vyznačený na obale

9 VOC:

kategória A+

Resinence
66 chemin des Collinons,
45700 Mormant-sur-Vernisson, Francúzsko

10 Špecifikácia:

Lesk: satén

Farba: viď vzorkovnica COVERUP

Teoretická výdatnosť: $\pm 10 \text{ m}^2 / \text{l}$ (jeden náter)

Viskozita: pripravená na aplikáciu

VOC: A+

Aplikácia: Materiál a okolie musia mať teplotu v rozsahu 16-26°C

Suché na dotyk: 3 hodiny

Doba schnutia medzi vrstvami: 6 hodín

Doba schnutia: 24 hodín

Balenie: 250 a 500ml dóza

Životnosť zmesi: 1,5 hod.

V SR dodáva:

PAINHOUSE, s.r.o.

Turie 539

013 12 Turie

info@painthouse.sk, www.painthouse.sk

ŽIADNY / NÍZKY OBSAH PRCHAVÝCH LÁTOK
PRE PROFESIONÁLNE POUŽITIE V RÁMCI POŽIADAVIEK NA BEZPEČNOSŤ ARBO