

OPIS EFEKTU

CONCRETE EFFECT Classic Effect je dekoračný efekt, napodobňujúci štruktúru betónu. Poskytuje, v závislosti na spôsobe aplikácie, rôzne dekoračné efekty. CONCRETE EFFECT Classic Effect ideálne sa hodí do surových priemyselných priestorov ako aj moderných miestností. CONCRETE EFFECT Classic Effect spôsobuje, že interiére získavajú eleganciu a strohosť,

SPÔSOB FARBENIA

Spôsob farbenia dostupný na webových stránkach www.cameleo.pl a v katalógu Cameleo Wall Coatings.

PRÍPRAVA POVRCHOV

Pred začatím nanášania dekoračného efektu Cameleo je treba vhodným spôsobom pripraviť podklad.

Nemalované podklady:

Čerstvý cement, vápenocementové a nové betónové povrchy musia byť vyzrievané nie menej ako 30 dní. Sadrovú omietku nechajte zaschnúť. Nezabudnite na odstránenie nečistôt, prachu, mastných škvŕn. Sadrokartónové dosky, nerovné podlahy, trhliny zladíť, potom všetko raz alebo dvakrát potiahnuť základným náterom CAMEPRIMER P100.

Malované podklady:

Nezabudnite na odstránenie nečistôt, prachu, mastných škvŕn, zvyškov lepidla. Celý povrch zdrsniť brúsny papierom s veľkosťou zŕn 120 - 150. Nerovný povrch, trhliny vyrovnajte, potom všetko potiahnite raz alebo dvakrát základným náterom CAMEPRIMER P300.

PRÍPRAVA OMIETKY

Obsah balenia vsypte do príslušného množstva vody. Pre obaly 2 kg: 0.75 - 0.8 l, 8 kg: 3.0 - 3.2 l, 20 kg: 7.5 - 8.0 l vody. Všetko dôkladne premiešajte mechanicky. Tak pripravenú hmotu nechajte na cca. 15 min, a potom omietku opätovne premiešajte priamo pred použitím. V prípade pigmentácie hmoty, pigment je treba premiešať vo vode a potom vsypte obsah balenia a všetko dôkladne premiešajte mechanicky. Tak pripravenú hmotu nechajte na cca. 15 min, a potom omietku opätovne premiešajte priamo pred použitím. V prípade práce na plochách väčších ako predpokladané podľa výnosnosti jednotkového balenia je nutné premiešať obsah jednotkových balení v jednom zbernom balení.

CYKLY APLIKÁCIE**01**

Výrobok: CAMEPRIMER P300

Výnosnosť: 115 ml/m² (jedna vrstva)

Narzędzie aplikácie: maliarsky štetec, maliarsky valček.

Na riadne pripravený podklad valčekom aplikujte raz alebo dvakrát základný náter CAMEPRIMER P300. Pred nanosením základného náteru v efekte CONCRETE EFFECT ROUGH Classic Effect, nezabudnite základný náter CAMEPRIMER P300 zafarbiť vhodnou farbou (2 ml pigmentu č. 16 pre balenie 0,8 L).

Doba schnutia: 4 hod. (jedna vrstva)

2

Výrobok: CONCRETE EFFECT

Výnosnosť: 0,8 kg/m²

Nástroje aplikácie: benátske hladidlo, maliarsky valček

Na vhodné pripravený podklad naneste vrstvu omietky CONCRETE EFFECT. Pracovať na povrchu 3 - 4 m². Po nanosení omietky maliarskym valčekom vytvoriť požadovaný vzor (odtrhávajúc omietku) a nechať po dobu približne 15 až 20 minút. V ďalšej fáze celý povrch jemne vyhladiť benátskym hladidlom a nechať vyschnúť. Pokračovať v práci bez prestávok do celkového dokončenia povrchu efektom CONCRETE EFFECT Classic Effect.

Doba schnutia: 12 hod.

03

Výrobok: CAMELAZUR L100

Výnosnosť: 100 ml/m²

Nástroj aplikácie: maliarsky valček (krátka štetina)

Po uplynutí 12 hodín na suchý povrch omietky CONCRETE EFFECT, sa nanáša maliarskym valčekom bezfarebný lak CAMELAZUR L100 tak, aby nedošlo k vzniku škvŕn.

Doba schnutia: 6 hod.

ČAS VYSUŠANIA EFEKTU

Za teploty 20 °C pri vlhkosti vzduchu 50%.

Suchý na dotyk: po 6 hodinách od nanosení poslednej vrstvy.

Peťne vytvrdenie: po 30 dňoch

ČISTENIE NÁSTROJOV

teplá voda s mydlom.

ČISTENIE A ÚDRŽBA POVRCHU

Možno umyť povrch po 14 dňoch po ukončení plnej aplikácie. Nepoužívajte čistiace prostriedky. Vyčistite vodou s mydlom.

PODMIENKY NANÁŠANIA

Teplota nanášania +10°C až +30°C

POKYNY

Technický List Efektu je opis dekoračného efektu spolu s etapami aplikácie. Nezaručuje správne vykonanie efektu. Konečná podoba roviny, na ktorej je vykonávaná dekoračná technika ovplyvňuje individuálny spôsob práce dodávateľa a jeho skúsenosti. Pred vykonaním dekoračného efektu sa odporúča vykonať ho na skúšobnej ploche.

POZNÁMKY

Farby uvedené v katalógu sa môžu líšiť od skutočných farieb na stene. Farby sú závislé na aplikačnej metóde, textúre, lesku, osvetlení, insolácii ako aj typoch a intenzite ostatných farieb v okolí.

Vzhľadom k tomu, že podmienky skladovania, prepravy a použitia ako aj konečný výsledok sú mimo našu kontrolu, nemôžeme poskytnúť záruku v právnom zmysle. V každom prípade je treba dodržiavať zákony a predpisy a prípadne práva tretích strán.

