

OPIS EFEKTU

VENETIAN STUCCO je dekoračná vrstva, ktorá napodobňuje účinok давých dekoračných techník. VENETIAN STUCCO Classic Effect je hladká, príjemná na dotyk vrstva, ktorá pridáva interiérom exkluzívneho, individuálneho charakteru.

SPÔSOB FARBENIA

Spôsob farbenia dostupný na webových stránkach www.cameleo.pl a v katalógu Cameleo Wall Coatings.

PRÍPRAVA POVRCHOV

Pred začatím nanášania dekoračného efektu Cameleo je treba vhodným spôsobom pripraviť podklad.

Nemalované podklady:

Čerstvý cement, vápenocementové a nové betónové povrchy musia byť vyzrievané nie menej ako 30 dní. Sadrovú omietku nechajte zaschnúť. Nezabudnite na odstránenie nečistôt, prachu, masných škvŕn. Nerovné podklady, trhliny zládiť, potom všetko raz alebo dvakrát potiahnuť základným náterom CAMEPRIMER P100.

Malované podklady:

Nezabudnite na odstránenie nečistôt, prachu, masných škvŕn, zvyškov lepidla. Celý povrch zdrsníť brúsny papierom s veľkosťou zŕn 120 - 150. Nerovný povrch, trhliny vyrovnajte, potom všetko potiahnite raz alebo dvakrát základným náterom CAMEPRIMER P100.

PRÍPRAVA FARBY

Štruktúrnu farbu VENETIAN STUCCO dôkladne premiešajte mechanicky, potom pridajte vhodné množstvo pigmentu Cameleo i opätovne dôkladne premiešajte.

CYKLY APLIKÁCIE

01

Výrobok: CAMEPRIMER P100

Výnosnosť: 67 ml/m²

Náradie aplikácie: maliarsky štetec, maliarsky váleček.

Na riadne pripravený podklad valčekom aplikujte raz alebo dvakrát základný náter CAMEPRIMER P100.

Doba schnutia: 4 hod.

2

Výrobok: VENETIAN STUCCO

Výnosnosť: 250 g/m²

Nástroje aplikácie: benátske hladidlo.

Na potiahnutý základným náterom suchý podklad naneste benátskym hladidlom vrstvu štruktúrnej farby VENETIAN STUCCO. Vykonať to takým spôsobom, aby nevznikli hrubé miesta. Takýmto spôsobom celý povrch opätovne vyhladiť a nechať vyschnúť.

Doba schnutia: 6 hod.

03

Výrobok: VENETIAN STUCCO

Výnosnosť: 150 g/m²

Nástroje aplikácie: benátske hladidlo.

Nie skôr ako po 6 hodinách po nanosení prvej vrstvy štruktúrnej farby VENETIAN STUCCO, naniest' druhú vrstvu štruktúrnej farby VENETIAN STUCCO. Benátsku techniku stierkovania (malé, krátke pohyby) pokryť celú prvú vrstvu štruktúrnej farby, vytvárajúc jemný vzor. Takúto prácu vykonať na celom povrchu. Potom celok nechajte úplne vyschnúť

Doba schnutia: 4 hod.

04

Výrobok: VENETIAN STUCCO

Výnosnosť: 100 g/m²

Nástroje aplikácie: benátske hladidlo.

Nie skôr ako po 4 hodinách po nanosení 2 vrstvy štruktúrnej farby VENETIAN STUCCO, benátskou technikou stierkovania (malé, krátke pohyby) pokryť celý druhu povrch štruktúrnej farby, vytvárajúc jemný vzor a súčasne jednne lešiat povrch štruktúrnej farby VENETIAN STUCCO čistou hranou benátskeho hladidla. Potom celok nechajte úplne vyschnúť

Doba schnutia: 2 hod.

05

Výrobok: CAMEWAX (Bezfarebný)

Výnosnosť: 12,5 g/m²

Nástroj aplikácie: Benátske hladidlo,

Na suchý povrch štruktúrnej farby VENETIAN STUCCO je treba naniest' benátskym hladidlom malé množstvo bezfarebného vosku CAMEWAX. Po nanosení vosku benátskym hladidlom je treba jemne vyhladiť celok. Po 10-15 min. od nanosenia vosku, hranou benátskeho hladidla jemne naleštiť navoskovaný povrch a nechať vyschnúť. S cieľom získať väčší lesk navoskovaný povrch VENETIAN STUCCO je treba brúsiť ručné (flanel, mikrovláknó) alebo mechanický (autoleštič). V miestnostiach zvlášť vystavených znečisteniu činnosť je treba opakovať.

Doba schnutia: 6 hod.

ČAS VYSUŠANIA EFEKTU

Za teploty 20°C pri vlhkosti vzduchu 50%.

Suchý na dotyk: po 6 hodinách od nanosení poslednej vrstvy.

Peľne vytvrdenie: po 21 dňoch

ČISTENIE NÁSTROJOV

teplá voda s mydlom.

ČISTENIE A ÚDRŽBA POVRCHU:

Možno umyť povrch po 14 dňoch po ukončení plnej aplikácie. Nepoužívajte čistiace prostriedky. Vyčistite vodou s mydlom.

PODMIENKY NANÁŠANIA

Teplota nanášania +10°C až +30°C

POKYNY

Technický List Efektu to opis efektu dekoracyjnego wraz z etapami aplikácie. Nezaručuje správne vykonanie efektu. Konečná podoba roviny, na ktorej je vykonávaná dekoračná technika ovplyvňuje individuálny spôsob práce dodávateľa a jeho skúsenosti. Pred vykonaním dekoračného efektu sa odporúča vykonať ho na skúšobnej ploche.

POZNÁMKY

Farby uvedené v katalógu sa môžu líšiť od skutočných farieb na stene. Farby sú závislé na aplikačnej metóde, textúre, lesku, osvetlení, insolácii ako aj typoch a intenzite ostatných farieb v okolí.

Vzhľadom k tomu, že podmienky skladovania, prepravy a použitia ako aj konečný výsledok sú mimo našu kontrolu, nemôžeme poskytnúť záruku v právnom zmysle. V každom



prípade je treba dodržiavať zákony a predpisy a prípadne práva tretích strán.

