

## LIST TECHNICKÝCH ÚDAJOV

### PINTY PLUS AUTO BRAKE CALIPER PAINT farba na brzdové strmene

#### 1. Popis:

PINTY PLUS AUTO farba na brzdové strmene je rýchlo schnúci a vysoko lesklý email v spreji. Poskytuje vysokú odolnosť voči poveternostným vplyvom a mimoriadnu príľnavosť na brzdové strmene.

#### 2. Vlastnosti:

- Mimoriadna príľnavosť, vysoká výdatnosť a lesk
- Dlhá životnosť a stály lesk
- Vynikajúca odolnosť voči poveternostným vplyvom
- Veľká tvrdosť a pružnosť
- Veľmi jednoduchá aplikácia
- Odolnosť do 180°C
- Emisie v interiéri (vyhláška č. 2011-321 z 23. marca 2011) A „veľmi nízke emisie“



#### 3. Odporúčané použitie:

Výrobok je určený pre povrchovú úpravu brzdových strmeňov automobilov a motocyklov

#### 4. Vyhotovenie:

Farba: Zelený – RAL6018, Červený – RAL3020, Modrý – RAL5017

Balenie: 400 ml

#### 5. Technická charakteristika:

Rozpúšťadlá	arómaty a ketóny
Hnacia látka	Uhlíkovodíky bohaté na C3 a C4
Hustota	0,98 ± 0,02 g/cm <sup>3</sup>
Viskozita	18-20 sek. (Ford cup ø4mm / 20°C)
Obsah sušiny hmotnostne v %	36 ± 5% (teoretická hodnota)
VOC	610 ± 10 g/l
Lesk pri 60°	>90
Výdatnosť	400 ml: 2m <sup>2</sup> v závislosti od podkladu
Schnutie	Na dotyk: 2 hod. Úplne: 4 hod. Pre ďalšiu vrstvu: do 1 hod alebo po 48 hod.
Teplota pre aplikáciu	od 10 do 35 °C
Odolnosť farby voči teplu	Odporúčaná až do 180 °C
Horľavosť	Extrémne horľavá
Tlak:	3-4 bary pri 20 °C 7-8 barov pri 50 °C
Životnosť produktu	> 3 roky

## 6. Pokyny:

Podklad musí byť pred aplikáciou očistený a zbavený mastnoty. Poriadne traste plechovkou 2 minúty po tom, ako budete počuť štrkanie guľôčok a striekajte zo vzdialenosti 25 až 30 cm v tenkých vrstvách krížovou technikou. Medzi jednotlivými vrstvami počkajte pár minút. Pre dosiahnutie hladkého a rovnomerného povrchu nanášajte viac tenkých vrstiev, nie jednu hrubú. Na konci aplikácie preklopte plechovku a striekajte, až kým nebude vychádzať len plyn.

## 7. Bezpečnosť

Aerosólová plechovka je vybavená príslušnými bezpečnostnými údajmi, ktoré sa musia dodržiavať. Pre ďalšie informácie si pozrite kartu bezpečnostných údajov.

Informácie uvedené v tomto liste technických údajov sú výsledkom výskumu vykonaného v našom laboratóriu ako aj praktických skúseností na základe aplikácií. Avšak vzhľadom na skutočnosť, že výrobky sa dosť často používajú v podmienkach mimo našu kontrolu, nemôžeme zaručiť dobré výsledky produktu, ak sa aplikácie nevykonávajú správne.



Polígono Industrial Empalme  
C/ Empalme, 27  
Tel. 977 67 76 05 Fax. 977 67 80 72  
43712 LLORENÇ DEL PENEDÈS (Tarragona)  
novasol@novasolspray.com

